



FICHA TÉCNICA TECHNICAL DATA SHEET

Abril 2024

A8440

RÉFÉRENCE: A8440

Part Number: A8440

DÉSIGNATION: MASKING 8440

Designation: Masking 8440

COMPOSITION: MASKING TAPE SUPPORT EN PAPIER SEMI CRÊPE NATUREL

Composition: Saturated semi crepe paper masking tape coated with solvent based natural rubber adhesive.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Technical Characteristics

PROPRIÉTÉS PARAMETERS	VALEUR VALUE	TOLÉRANCE TOLERANCE	UNITÉS UNITS	MÉTHODE METHOD
ÉPAISSEUR DU PAPIER PAPER THICKNESS	90	± 15	μm	-----
ÉPAISSEUR TOTALE TOTAL THICKNESS	105	± 20	μm	-----
RÉSISTANCE À LA TRACTION TENSILE STRENGHT	85	± 20	N/25mm	AFERA 5004
ETIREMENT PAR RUPTURE ELONGATION AT BREAK	8	$\pm 2\%$	----	AFERA 5004
ADHÉRENCE À L'ACIER ADHESION TO STEEL	Plus de 3.0	± 1	N/25mm	AFERA 5001

APPLICATIONS

MASKING GÉNÉRALE; PEINTURE AU PISTOLET (PEUT ÊTRE UTILISÉE DANS L'INDUSTRIE AUTOMOBILE, MAIS N'EST PAS RECOMMANDÉE) ; UTILISATION DOMESTIQUE ET PEINTURE INDUSTRIELLE GÉNÉRALE ; EMBALLAGE LÉGER.

General masking; spray painting (automotive use suitable but not recommended); domestic diy and industrial general painting; holding sealing, fixing and light duty packaging.

STOCKAGE

LE RUBAN DOIT ÊTRE STOCKÉ DANS UN ENDROIT SEC ET PROPRE, À UNE TEMPÉRATURE D'AU MOINS 18°C ET UNE HUMIDITÉ RELATIVE ENTRE 40-50%.

Packages must be stored in a dry and clean place at a temperature not inferior to 18°C and 40- 50% HR.

RECOMMANDATION

O2A RECOMMANDE UNE ATTENTION PARTICULIÈRE QUE LES SURFACES DE CONTACT SONT PROPRES, EXEMPT DE POUSSIÈRE, D'HUILE OU DE TOUTE AUTRE SUBSTANCE ANTIADHÉRENTE.

O2a recommends special attention on clean surfaces, no dust, oil or any anti- adherent substance.

LES DONNÉES TECHNIQUES CONTENUES DANS CETTE FICHE TECHNIQUE SONT UNIQUEMENT À TITRE INDICATIF POUR L'UTILISATEUR FINAL ET N'ASSUMENT AUCUNE GARANTIE LÉGALE CONCERNANT CERTAINES PROPRIÉTÉS, CAR DE NOMBREUSES INFLUENCES PEUVENT SURVENIR LORS DE LA MANIPULATION ET DE L'UTILISATION DU PRODUIT.

This Technical Data is only **guidelines** for the final consumer and it doesn't assume any juridical guarantee to certain properties, once there are numerous influences that can occur during products utilization and manipulation.

Toute réclamation doit être soumise au plus tard douze (12) mois à compter de la date de livraison des marchandises.
Any claims must be submitted not later than twelve (12) Months from the date of delivery of goods.