



FICHA TÉCNICA TECHNICAL DATA SHEET

Abril 2024

A8680

RÉFÉRENCE: A8680

Part Number: A8680

DÉSIGNATION: MASKING 8680

Designation: Masking 8680

COMPOSITION: SUPPORT EN PAPIER SEMI CRÊPE NATUREL SATURÉ ET ADHÉSIF SOLVANT CAOUTCHOUC NATUREL SOLVANT ET RÉSINES

Composition: Saturated semi crep paper masking tape coated with solvent based natural rubber adhesive.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Technical Characteristics

PROPRIÉTÉS PARAMETERS	VALEUR VALUE	TOLÉRANCE TOLERANCE	UNITÉS UNITS	MÉTHODE METHOD
ÉPAISSEUR TOTALE TOTAL THICKNESS	127	± 20	mic	-----
RÉSISTANCE À LA TRACTION TENSILE STRENGHT	85	± 20	N/25mm	AFERA 5004
ETIREMENT PAR RUPTURE ELONGATION AT BREAK	9	± 2	%	AFERA 5004
ADHÉRENCE À L'ACIER ADHESION TO STEEL	4.5	± 1	N/25mm	AFERA 5001

APPLICATIONS

PEINTURE AU PISTOLET GARANTIE AUTOMOBILE METTRE AU FOUR À 60°C PENDANT 60 MINUTES. MASQUAGE GÉNÉRAL. PEINTURE GÉNÉRALE DOMESTIQUE ET INDUSTRIELLE. HOLDING. SCELLAGE. FIXATION. EMBALLAGE LÉGER
Guaranteed spray painting automotive oven use in 60°C for 60 minutes. General masking. Domestic DIY and Industrial general painting. Holding. Sealing. Fixing. Light duty packaging

STOCKAGE

LES COLIS DOIVENT ÊTRE STOCKÉS À UNE TEMPÉRATURE DE 23 °C ET 50 HEURES À L'ABRI DE LA LUMIÈRE DIRECTE DU SOLEIL.

Packages must be stored at 23°C temperature and 50 HR out of direct sunlight.

RECOMMANDATION

O2A RECOMMANDE UNE ATTENTION PARTICULIÈRE QUE LES SURFACES DE CONTACT SONT PROPRES, EXEMPT DE POUSSIÈRE, D'HUILE OU DE TOUTE AUTRE SUBSTANCE ANTIADHÉRENTE.

O2a recommends special attention on clean surfaces, no dust, oil or any anti- adherent substance.

LES DONNÉES TECHNIQUES CONTENUES DANS CETTE FICHE TECHNIQUE SONT UNIQUEMENT À TITRE INDICATIF POUR L'UTILISATEUR FINAL ET N'ASSUMENT AUCUNE GARANTIE LÉGALE CONCERNANT CERTAINES PROPRIÉTÉS, CAR DE NOMBREUSES INFLUENCES PEUVENT SURVENIR LORS DE LA MANIPULATION ET DE L'UTILISATION DU PRODUIT.

This Technical Data is only guidelines for the final consumer and it doesn't assume any juridical guarantee to certain properties, once there are numerous influences that can occur during products utilization and manipulation.

Toute réclamation doit être soumise au plus tard douze (12) mois à compter de la date de livraison des marchandises.
Any claims must be submitted not later than twelve (12) Months from the date of delivery of goods.