



FICHA TÉCNICA TECHNICAL DATA SHEET

Edição: 2.0
Data: 07-11-2014
FT a02

A1013

REFERÊNCIA: A1013

Part Number: A1013

DESIGNAÇÃO: FITA AD. 25 MY OPP. ACRIL.

Designation: FITA AD. 25 MY OPP. ACRIL.

COMPOSIÇÃO: SUPORTE EM BOPP E ADESIVO ACRÍLICO

Composition: Support in BOPP and the Adhesive is acrylic (water based)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Technical Characteristics

PROPRIEDADES PARAMETERS	VALOR VALUE	TOLERÂNCIA TOLERANCE	UNIDADES UNITS	MÉTODO METHOD
ESPESSURA FILME FILM THICKNESS	25	± 5%	µm	-----
ESPESSURA TOTAL TOTAL THICKNESS	41	± 5%	µm	-----
RESISTENCIA DE TRACÇÃO TENSILE STRENGTH	130	± 30	N/mm ²	AFERA 5004
ALONGAMENTO RUPTURA ELONGATION AT BREAK	140	± 30	N/mm ²	AFERA 5004
ADESÃO AO AÇO ADHESION TO STEEL	5,2	± 1	N/25mm	AFERA 5001

APLICAÇÕES: FECHO DE CAIXAS DE CARTÃO E OUTROS TIPOS DE EMBALAGEM.

Applications: Cclosing packing cases and others kinds of packages.

NOTA: O PRODUTO DEVE SER ARMAZENADO: NUM AMBIENTE SECO; A UMA TEMPERATURA ENTRE 15°C E 25°C; PROTEGIDO DO PÓ, HUMIDADE E DA EXPOSIÇÃO DIRECTA À LUZ; NA HORIZONTAL E MANTIDO NAS EMBALAGENS ORIGINAIS.

A O2A RECOMENDA ESPECIAL ATENÇÃO PARA QUE AS SUPERFÍCIES DE CONTACTO ESTEJAM LIMPAS, SEM PÓ, ÓLEOS, OU QUALQUER OUTRA SUBSTÂNCIA ANTIADERENTES.

OS DADOS TÉCNICOS CONTIDOS NA PRESENTE FICHA TÉCNICA TÊM APENAS UM CARÁCTER ORIENTATIVO PARA O UTILIZADOR FINAL, NÃO PRESSUPONDO QUALQUER GARANTIA JURÍDICA A DETERMINADAS PROPRIEDADES, UMA VEZ QUE EXISTEM INÚMERAS INFLUÊNCIAS QUE PODEM OCORRER DURANTE A MANIPULAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO PRODUTO.

Notes: The product must be stored: dry environment; temperature between 15°C and 25°C; protected from dust, hu,midity and direct sun exposure; horizontally and kept in the original packing.

This Technical Data is only orientable for the final consumer and it doesn't assume any juridical guarantee to certain properties, once there are numerous influences that can occur during products utilization and manipulation.

Elaborado por:

Ana Moreira

Aprovado por:

Miguel Vilela