

A8510

REFERÊNCIA: A8510

Part Number: A8510

DESIGNAÇÃO: MASKING UNIV FINE LINE

Designation: MASKING UNIV FINE LINE

COMPOSIÇÃO: SUPORTE EM PAPEL JAPONÊS LISO (WASHI TAPE) COM ADESIVO ACRÍLICO À BASE DE ÁGUA, SEM SOLVENTES.

Composition: Smooth Washi paper support with water based acrylic solvent free adhesive

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Technical Characteristics

PROPRIEDADES PARAMETERS	VALOR VALUE	TOLERÂNCIA TOLERANCE	UNIDADES UNITS	MÉTODO METHOD
ESPESSURA TOTAL TOTAL THICKNESS	92	---	µm	---
PESO TOTAL TOTAL WEIGHT	82	---	g/m ²	ISO536
ADESÃO AO AÇO ADHESION TO STEEL	1,4	---	N/cm	AFERA5001
RESISTÊNCIA À TRACÇÃO (MD) TENSILE STRENGTH (MD)	30	---	N/cm	AFERA5004
ALONGAMENTO À RUPTURA (MD) ELONGATION TO BREAK (MD)	3,5	---	%	AFERA5004
RESISTÊNCIA À LUZ UV UV LIGHT RESISTANCE	340	---		Atlas Suntest XLS + (II) 1 hora teste Atlas = 4 horas exposição luz solar real

CARACTERÍSTICAS: Adesão controlada, linha de pintura com precisão, resistente à humidade e às tintas comuns de base aquosa e base solvente, 3 meses de resistência no exterior aos raios UV com remoção limpa, Remoção limpa após 6 meses em interiores, ideal para PVC, vidro, madeira, alumínio, paredes de gesso e Forex. Excelente ancoragem de pintura. Desenvolvida para operações de pintura de precisão em interior/exterior (pintura no geral e indústria marítima)

Features: controlled adhesion, sharp paint break-lines, resistant to moisture and most common water and solvent base paints, 3 months outdoor UV resistance with clean removal, 6 months indoor clean removal, Ideal for PVC, Glass, wood, aluminium, plaster walls and Forex. Excellent paint anchorage. Designed for indoor/outdoor precise painting operations in Painting and Marine industry.

APLICAÇÕES: Masking profissional para trabalhos de pintura de longo prazo em interior/exterior na indústria de Pintura no geral e na indústria Marítima. Retoques no exterior na indústria marítima.

Applications: Indoor/ long term outdoor professional masking for painting operations in Painting and Marine industry. Outdoor refinishing in Marine industry

VALIDADE E CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM: VALIDADE DE 6 MESES APÓS O FECHO DAS CAIXAS. AS EMBALAGENS DEVEM SER ARMAZENADAS A UMA TEMPERATURA ENTRE 15 A 23°C (MÁX) , 50% DE HUMIDADE RELATIVA E SEM EXPOSIÇÃO SOLAR DIRECTA.

EXPIRY AND STORAGE CONDITIONS: 6 MONTHS VALID AFTER PACKAGING. PACKAGES MUST BE STORED BETWEEN 15 TO 23°C (MÁX) OUT OF DIRECT SUNLIGHT.

OS DADOS TÉCNICOS CONTIDOS NA PRESENTE FICHA TÉCNICA TÊM APENAS UM CARÁCTER ORIENTATIVO PARA O UTILIZADOR FINAL, NÃO PRESSUPONDO QUALQUER GARANTIA JURÍDICA A DETERMINADAS PROPRIEDADES, UMA VEZ QUE EXISTEM INÚMERAS INFLUÊNCIAS QUE PODER OCORRER DURANTE A MANIPULAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO PRODUTO.

This Technical Data is only orientable for the final consumer and it doesn't assume any juridical guarantee to certain properties, once there are numerous influences that can occur during products utilization and manipulation

Elaborado por: Dalila Bastos

Aprovado por: Miguel Vilela